

MSET PRIMER EPA

MSET PRIMER EPA é um primer bi componente à base de resina epóxi, disperso em água, destinados a substratos minerais com teor de umidade abaixo de 7,5%. Compatível com o sistema **MSET CRET HF**, **MSET TINTA EP**, **MSET TINTA PU** e adesivos diversos para pisos vinílicos, carpetes e laminados.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Pronto para uso, basta abrir a embalagem, misturar por 5 minutos e aplicar;
- Não altera as características de adesão do Rapfinish;
- Permite posterior aplicação de acabamentos (pinturas, revestimentos minerais ou acrílicos);
- Utilizado corretamente, permite aplicação de pisos vinílicos em contra-pisos ou substratos de concretos executados com 7 dias ou com leve umidade ascendente;
- Uso em áreas internas e externas;
- Livre de V.O.C.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Pisos em subsolos e pavimentos térreos;

PROPRIEDADES MSET TINTA EP

Densidade	1,02 g/cm ³
Consumo	No mínimo 0,1 kg/m ²
Cor	Verde musgo
Tempo de manuseio	30 minutos
Secagem ao toque	4 horas
Teor de Sólidos (%)	72 +/- 2
Cura Total	7 (sete) dias
Embalagens	4 Kg

LIMITAÇÕES

- O **MSET PRIMER EPA** confere após sua aplicação, baixa espessura e portanto não bloqueia trincas ou fissuras ativas.

PREPARO DO SUBSTRATO

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção;
- Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, óleo e etc;

- Para uma perfeita eficiência do produto a limpeza deve ser rigorosa com aspiração mecânica.
- Para buracos e imperfeições maiores, utilize o **MSET IMPER AA**. Após 24 horas de cura do reparo utilizar o **MSET PRIMER EPA**.

PREPARO

- O **MSET PRIMER EPA** já vem pré dosado, basta apenas misturar componente A e B por 5 minutos.

APLICAÇÃO

- Após mistura, aplicar o **MSET PRIMER EPA** com rolo de pintura de espuma ou lâ de carneiro com pêlo curto;
- Sua secagem se dá em 4 horas;
- Aplicar em duas demãos para posterior aplicação do RAPFINISH em conjunto com pisos vinílicos. Para imprimação do **MSET TINTA EP** ou **MSET TINTA PU** se faz necessário apenas uma demão.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com resinas epoxídicas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a 15° a 30°C.