

MSET PRIMER P5

O **MSET PRIMER P5** é um primer à base de resina acrílica, com alto teor de sólidos, monocomponente, disperso em água.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Possui ótima aderência em concreto antigo e novo, madeira e cerâmica;
- Ótima resistência a fungos e bactérias;
- Aumenta o poder de impermeabilidade do substrato;
- Sela e aglutina partículas em substratos com baixa coesão;
- Confere aumento de adesão.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Específicos para substratos porosos;
- Para posterior uso do NIVELMIX AN7, RAPFINISH ou TRAFIX CD em áreas industriais, comerciais e residenciais;
- Contrapisos com baixa resistência à abrasão que serão revestidos com mantas ou placas vinílicas e adesivo acrílico ou à base de neoprene.

PROPRIEDADES MSET PRIMER P5

Densidade	1,01 g/cm ³
Rendimento	0,1 a 0,25 kg/m ²
Cor	Branco
Tempo de manuseio	60 minutos
Secagem ao toque	6 horas
Teor de Sólidos (%)	37 +/- 2
Embalagens	5 Kg

LIMITAÇÕES

- O **MSET PRIMER P5** confere após sua aplicação, baixa espessura e portanto não bloqueia trincas ou fissuras ativas.

PREPARO DO SUBSTRATO

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção;

- Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, óleo e etc;
- Para uma perfeita eficiência do produto a limpeza deve ser rigorosa com aspiração mecânica.
- Para buracos e imperfeições maiores, utilize o **MSET IMPER AA**. Após 7 dias de cura do reparo utilizar o **MSET PRIMER P5**.

PREPARO

- O **MSET PRIMER P5** deve ser diluído em água limpa, conforme tabela abaixo:

Substratos	MSET Primer P5 : Água
Madeira	1 : 1
Concreto Antigo	1 : 2
Concreto Novo	1 : 3
Cerâmica	1 : 1

Obs: As quantidade acima estão expressas em partes quantitativas.

APLICAÇÃO

- Após a diluição, aplicar o **MSET PRIMER P5** com pincel, trincha, rolo de pintura ou pulverizar;
- Sua secagem se dá em até 6 horas;

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com pinturas acrílicas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.



TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.