

MSET PRIMER P147

O **MSET PRIMER P147** é um primer à base de resina acrílica, com alto teor de sólidos, monocomponente, disperso em água.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Ótimo para substratos com baixa porosidade;
- Ótima resistência a fungos e bactérias;
- Aumenta o poder de impermeabilidade do substrato;
- Sela os poros e aumenta a aderência entre as superfícies;

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Específicos para substratos vitreos, cola betuminosa, madeira e etc;
- Para posterior uso do NIVELMIX AN7, RAPFINISH ou TRAFIX CD em áreas indústriais, comerciais e residenciais.

PROPRIEDADES MSET PRIMER P147

Densidade	1,02 g/cm ³
Rendimento	0,1 a 0,25 kg/m ²
Cor	Branco
Tempo de manuseio	60 minutos
Secagem ao toque	8 horas
Teor de Sólidos (%)	50 +/- 1
Embalagens	5 Kg

LIMITAÇÕES

- O **MSET PRIMER P147** confere após sua aplicação, baixa espessura e portanto não bloqueia trincas ou fissuras ativas.

PREPARO DO SUBSTRATO

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção;
- Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, óleo e etc;
- Para uma perfeita eficiência do produto a limpeza deve ser rigorosa com aspiração mecânica.
- Para buracos e imperfeições maiores, utilize o **MSET IMPER AA**. Após 7 dias de cura do reparo

utilizar o **MSET PRIMER P147**.

PREPARO

O **MSET PRIMER P147** está pronto pra uso, basta abrir a embalagem e aplicar.

APLICAÇÃO

- Aplicar o **MSET PRIMER P147** com pincel, trincha ou rolo de pintura;
- Sua secagem se dá em até 8 horas;

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com pinturas acrílicas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.