

MSET COAT

MSET COAT é uma tinta mineral concentrada à base de polímeros de E.V.A, grupos silanos, fibras, cimentos e agregados selecionados. Forma uma camada protetora contra intempéries e bloqueia passagem de água de percolação.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Lavável;
- Fácil de aplicar;
- Forma uma camada protetora contra intempéries;
- Bloqueia passagem de água de percolação;
- Super impermeável;
- Não destaca da base e não forma bolhas;
- Permite que a umidade interna saia no forma de vapor, mantendo assim a superfície integra.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Instalações indústriais com fechamento em concreto ou bloco de cimento com alta porosidade, pois impede a entrada de água da chuva e permite a saída de água em forma de vapor. Isenta de fotodegradação e confere uma superfície com baixa manutenção ideal para áreas de difícil acesso;
- Restaurações históricas e artísticas;
- Túneis e demais estruturas que necessitem de uma cobertura hidrofugada, ou seja, repelente a água.

PROPRIEDADES MSET COAT

Embalagem	3,6 kg
Água	3,6 litros / embalagem
Rendimento	15 a 20 m ² / Embalagem de 3,6 Kg
Tempo de Manuseio	40 minutos
Demãos	2
Cor	Vide catálogo

LIMITAÇÕES

- Não aplicar em uma base com temperaturas inferiores a 10 °C ou maior que 38 °C;
- Preparar apenas a quantidade a ser aplicada, após 40 minutos ocorre a reação de hidratação, não devendo ser reutilizado.

PREPARO DO SUBSTRATO

- A superfície deverá estar limpa e isenta de pó, graxa, óleo, e saturada com água, porém não encharcada. Caso o substrato esteja com uma pintura acrílica, recomenda-se remover a pintura antiga antes de aplicar o **MSET COAT**.

APLICAÇÃO DO MSET COAT

- Em um recipiente plástico limpo, adicionar 3,6 litros de água potável e misturar até que se obtenha homogeneidade;
- Aplicar com trincha, rolo de pintura ou airless 2 ou 3 demãos, dependendo da absorção do substrato;
- Aplicar a demão seguinte após 3 horas da aplicação da anterior e em um período menor que 48 horas, caso contrário se faz necessário lixar a demão anterior;
- O tempo de aplicação do **MSET COAT** depois de misturado com água é de 40 minutos. Não adicione mais água do que indicado na embalagem;
- Não é recomendado o preparo de porções menores que um pacote.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **BAUTECH**

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.