

MSET ANTIPICHAÇÃO

MSET ANTIPICHAÇÃO é um verniz à base de poliuretano alifático, bicomponente, de alto desempenho, para aplicar em superfícies argilosas ou cimentícias, em uso interno e externo. Sua limpeza após a pichação se dá com auxílio de solventes.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Pré dosado, basta misturar os componentes e aplicar, não depende da ação do tempo para cura;
- Não permite a impregnação das tintas de pichação, permitindo fácil remoção;
- Reduz a impregnação de fuligem, aumentando o intervalo de lavagens das fachadas;
- Longa durabilidade e brilho;
- Excelente estética e facilidade de limpeza.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Fachadas e muros de prédios, residenciais e industriais;
- Monumentos, pontes e viadutos;
- Substratos de concreto aparente, pedras ou sobre áreas que já tenham recebido pintura;
- Sobre camada em revestimentos antigos (pastilhas ou cerâmicas) para posterior pintura ou aplicação de textura acrílica;
- Colmatação de trincas em pisos industriais ou comerciais.

PROPRIEDADES MSET ANTIPICHAÇÃO

Densidade	1,05 g/cm ³
Cor	Incolor, Cinza concreto, Bege e Branco
Secagem ao toque	4 horas
Tempo entre demãos	8 horas
Liberação	24 horas
Demãos	1 a 2
Teor de Sólidos [%]	55 +/- 2
Consumo	0,13 a 0,35 g/m ²
Embalagem	4 Kg
Rendimento	13 a 30 m ² / Embalagem de 4 Kg

LIMITAÇÕES

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade superior a 90 %;
- Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada), podem

fazer com que o tempo de secagem e cura deste produto seja alterado;

PREPARO DO SUBSTRATO

- O substrato deve estar limpo, seco, livre de poeira, nata de cimento, ceras, desmoldante ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão;
- O substrato deve estar totalmente seco;
- O acabamento superficial dependerá do estado do substrato, pois o verniz irá realçar o que está de fundo, ou seja, irá “copiar” as imperfeições, neste caso recomenda-se a regularização, para isso consulte nosso Depto. Técnico, vide catálogo de produtos ou acesse nosso site www.mset.com.br;
- O MSET ANTIPICHAÇÃO realça o tonalidade do substrato, pois é um verniz formador de filme. Para que a cor do substrato não sofra este realce, aplicar de uma a duas demãos de MSET VERNIZ PU 100, em uma diluição de 1:1, como primer;
- Para superfícies pintadas com tintas acrílicas, látex ou texturas acrílicas, recomenda-se a aplicação do MSET ACRÍLICO como primer.

PREPARAÇÃO DO MSET ANTIPICHAÇÃO

- O MSET ANTIPICHAÇÃO é um produto pré dosado, basta homogeneizar os componentes e aplicar, pois é de fácil manuseio.

APLICAÇÃO DA MSET ANTIPICHAÇÃO

- Utilizar rolo de lã (próprio para aplicação de produtos a base de solvente), pincel de cerdas macias, trinchas ou airless;
- Aplicar de 1 a 2 demãos, conforme desempenho desejado, recomenda-se a aplicação de no mínimo 2 demãos;
- Cada demão não pode ultrapassar o consumo de 300g/m²;
- Aguardar um intervalo de 8 horas entre demão.

COMPOSIÇÃO

Resina poliuretânica alifática, agentes reológicos, pigmentos, outros aditivos e baixo teor de solvente.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com resinas poliuretânicas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.



GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, em uma temperatura de 15° a 30°C.