

MSET MASSA CORRIDA

MSET MASSA CORRIDA é indicado para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento e paredes já pintadas. Proporciona um acabamento liso com boa aderência, lavabilidade e facilidade para lixar. É um produto de fácil aplicação, baixo odor e de secagem rápida. É um produto à base de resina acrílica.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Mais impermeável;
- Fácil lixamento;
- Ótima trabalhabilidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Permite a aplicação em qualquer estrutura de concreto, alvenaria e demais superfícies minerais em áreas internas;

PROPRIEDADES MSET MASSA CORRIDA

Densidade (g/cm ³)	1,72 +/- 0,03
Teor de sólidos (%)	73 +/- 2
Cor	Branco
Tempo de manuseio	40 minutos
Secagem ao toque	1 hora
Liberação para pintura	5 horas
Embalagem	15 Kg
Rendimento	30 a 40 m ² / Embalagem

LIMITAÇÕES

- Não recomenda-se a aplicação em fissura profundas e grandes imperfeições.

PREPARO DO SUBSTRATO

- O superfície deverá estar limpa e isenta de pó, graxa, óleo, ou substâncias que possam interferir na adesão;
- O substrato cimentício deverá ter idade superior a 28 dias;
- Certificar-se que a base esteja firme e coesa;
- Em caso de partes soltas na base, reboco fraco ou com tinta antiga em mau estado, lixar, eliminar o pó e as partes soltas.

PREPARAÇÃO DA MSET MASSA CORRIDA

- A MSET MASSA CORRIDA está pronta para uso, basta apenas abrir a embalagem e aplicar.

APLICAÇÃO DA MSET MASSA CORRIDA

- Aplicar com desempenadeira ou espátula metálica;
- Aplicar de 2 a 3 demãos com um intervalo de 3 horas entre cada uma, lixar a superfície antes de cada demão para aumentar o poder de ancoragem;
- Aplicar em camadas finas até obter a regularização desejada;
- Após aplicação lavar as ferramentas utilizadas com água e sabão.

LIXAMENTO

Após a secagem entre as demãos, que é aproximadamente 3 horas, utilizar lixas recomendadas pelo fabricante para cada tipo de superfície, evitando a formação de riscos no acabamento. Lixas “d´água”, fabricadas em papel flexível duram mais e evitam a formação destes riscos.

COMPOSIÇÃO

Emulsão acrílica estirenada, espessante acrílico, cargas minerais inertes, biocidas e hidrocarbonetos alifáticos.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com sistema de pinturas acrílicas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO



Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, em uma temperatura de 15° a 30°C.