

MSET TOP

MSET TOP é uma argamassa bi-componente, tixotrópica, à base de cimento portland, modificada com acrílicos e aditivos que após curada, confere uma membrana semi-flexível impermeabilizante, monolítica e contínua.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Impermeabilizante semi-flexível que forma uma membrana contínua;
- Pré dosado, basta retirar da embalagem misturar os componentes e aplicar;
- Após curado, resiste as pressões hidrostáticas positivas e negativas;
- Total resistência a passagem ou confinamento de água potável;
- Liberação para uso em superfícies diversas em 48 horas, para reservatórios em 72 horas
- Uso em áreas internas e confinadas;
- Alta resistência a fungos e bactérias.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Na impermeabilização de varandas, pisos, banheiros, cozinhas e caixas d'água;

Também em estruturas enterradas ou apoiadas com a presença de lençol freático. Consulte nosso departamento técnico;

Indicado para áreas, comerciais ou residenciais.

PROPRIEDADES MSET TOP

Densidade	2,01 gramas/cm ³
Consumo total para as 3 demãos	No mínimo 3,0 kg/m ²
Cores	Cinza ou branco
Ph - componente A	8 a 9
Ph - componente B	13
Pot life - Tempo em aberto	1 hora
Intervalo entre demãos	6 a 8 horas
Liberação para aplicação de argamassa colante	72 horas (3 dias)
Liberação para teste de estanqueidade confinado	96 horas (4 dias)
Embalagens padrão	Caixas com 18 kg

LIMITAÇÕES

- Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas uma temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C;

- **MSET TOP** não deve ser aplicado em áreas externas. Para tais finalidades utilizar o **MSET IMPER PÓ** ou **MSET Manta Líqüida**;
- Concreto ou a alvenaria deverá estar com resistência compatível (15 dias) ou com umidade do substrato inferior a 6% ;
- O **MSET TOP** não possui resistência química, para estes casos consulte nosso departamento técnico.

PREPARO DO SUBSTRATO

- Todo substrato deve estar estruturalmente são, sólido, limpo e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção;
- Remover toda graxa, produto de cura, tratamento de superfície, revestimento, óleo, etc;
- Rachaduras devem ser reparadas antes da aplicação. Recomendamos para tal, a linha **MSET BANDELA FITA** ou **ADESIVA**.
- Para buracos e imperfeições maiores, utilize o **MSET IMPER AA**.

APLICAÇÃO DO MSET TOP

- Aplicar com pincel, trincha, rolo de textura acrílica ou desempenadeira metálica em três demãos. Para assegurar a qualidade da aplicação se faz necessário o consumo mínimo de 3 kg/m²;
- O tempo entre demãos é de 4 a 6 horas com processo manual. Para aplicação por projeção recomenda-se adicionar a **MSET FIBRA DE VIDRO**, desta forma a aplicação faz-se em única camada;
- Nas áreas de arestas, rodapés e cantos, indicamos o uso da **MSET BANDELA FITA** ou **MSET BANDELA ADESIVA**, **MSET CORNER I** e/ou **E**. As interfaces de tubulações ralos, registros e demais elementos metálicos ou de PVC devem ser colmatados com o **MSET MLASTIC PU 1** posterior aplicação do **MSET BANDELA serie Q**.
- Para aplicação posterior de revestimento cerâmico ou porcelanatos recomendamos o uso da nossa argamassa colante **Bautech Koll AC III** ou **AC II**.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a 15° a 30°C.