

MSET SELANTE ACRÍLICO

MSET SELANTE ACRÍLICO é um selante acrílico à base de resinas acrílicas, com excelente elasticidade, aderência e impermeabilidade, ideal para o tratamento de trincas e fissuras em recuperação de fachadas de edifícios, proporcionando maior durabilidade ao sistema de pintura adotado.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Ultra resistente a ação dos raios ultravioletas;
- Pode ser aplicado sobre superfícies ligeiramente úmidas;
- Excelente resultado em fissuras de fachadas;
- Fácil aplicação e manuseio;
- Super elástico e flexível.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Pode ser usado em conjunto com impermeabilizante à base de membranas acrílicas;
- Em fissuras de retração, tanto horizontais como verticais;
- Em calafetação de juntas de fechamento de pré-moldados;
- Acaba com trincas e fissuras em fachadas de edifícios, trincas de caixilharia etc.

PROPRIEDADES MSET SELANTE ACRÍLICO

Densidade	1,30 g/cm ³
Secagem ao toque	48 horas
Liberação	4 dias
pH	8 +/- 0,3
Teor de Sólidos (%)	78 +/- 2
Embalagem	5 Kg
Rendimento	25 m lineares com 2 cm de largura por 1 cm de profundidade / Embalagem de 5 Kg

LIMITAÇÕES

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C, superior a 40°C e umidade superior a 90 %;
- Condições climáticas menos favoráveis (temperaturas baixas e umidade relativa do ar elevada),

podem fazer com que o tempo de secagem e cura deste produto seja alterado;

PREPARO DO SUBSTRATO

- O superfície deve estar limpa, livre de poeira, nata de cimento, ceras, desmoldante ou qualquer substância que possa atrapalhar a adesão;
- No caso de calafetação de caixilhos, batentes, etc., abrir um pequeno filete ao longo da peça a ser calafetada e deixe-a bem limpa;
- Para juntas de dilatação de painéis verticais, faça a limpeza utilizando uma espátula.

PREPARAÇÃO DO MSET SELANTE ACRÍLICO

- O MSET SELANTE ACRÍLICO é um produto pronto para uso e de fácil aplicação.

APLICAÇÃO DA MSET SELANTE ACRÍLICO

- Aplicar o **MSET SELANTE ACRÍLICO** em todas as juntas e sulcos, utilizando uma espátula, pressionando o produto para dentro das juntas, removendo o excesso com uma na diagonal;
- Após 4 dias o **MSET SELANTE ACRÍLICO** estará completamente seco, podendo dar continuidade ao acabamento. Após o acabamento a superfície está pronta para receber a pintura.

Composição

Resina acrílica, espessante, biocidas não metálicos, coalescentes, cargas e outros aditivos.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com tintas acrílicas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

GARANTIA



As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, em uma temperatura de 15° a 30°C.