

MSET ACRÍLICO 5000

MSET ACRÍLICO 5000 é um adesivo à base resina acrílica com alto teor de sólidos (50%) e aditivos plastificantes, utilizado para aumentar a plasticidade e a impermeabilidade, promover a aderência e o aumento da resistência mecânica das argamassas e concretos, sem a possibilidade de reemulsionar mediante contato constante com a água.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Primer, Impermeabilizante de superfície e aumenta a adesão em substratos;
- Aumenta as resistências mecânicas, aumenta a resistência à umidade e não reemulsiona no contato com água, reduz a ocorrência de fissuras em argamassas e concretos;
- Garante flexibilidade permanente do sistema;
- Um produto com 50% de sólidos, proporcionando muito mais confiabilidade na mistura com a argamassa e um melhor rendimento.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Ponte de aderência em superfícies verticais e horizontais, inclusive tetos;
- Adesivo de uso geral em argamassas, concretos e gesso;
- Chapisco tradicional ou projetado;
- Reparos localizados e na composição de argamassas de contrapisos, chapiscos, argamassas de estucamento e impermeabilidade;
- Como membrana impermeabilizante.

PROPRIEDADES MSET ACRÍLICO 5000

Densidade	1,05 g/cm ³
Cor	Branco
Teor de sólidos	50 %
pH	7,5 a 8,2
Embalagens padrão	18 L e 200 L
Rendimento – para cada saco de cimento de 50 Kg	4 a 5 litros

LIMITAÇÕES

- Não pode ser aplicado em temperatura maiores que 45°C;

PREPARO DO SUBSTRATO

- A superfície a ser impermeabilizada deve ser áspera e não pode conter defeitos superficiais como: bicheiras, fissuras e partículas soltas;
- Recomenda-se apicoamento da superfície, seguida de lavagem com jatos de água até total eliminação de materiais soltos.

PREPARO DAS ARGAMASSAS COM MSET ACRÍLICO 5000

- Sugerimos a diluição em água limpa, adicionando 1 parte de MSET ACRÍLICO para 1 parte de água (1:1), usar esta solução nas seguintes proporções:

Aplicações	Solução de MSET ACRÍLICO (1:1)
Argamassa de revestimento	10,00 %
Argamassa AC I	5,00 %

Obs: Esta quantidades devem ser adicionadas na água de amassamento. Argamassas devem ser compostas apenas de areia e cimento. Os valores estão dispostos em porcentagem sobre a massa total da argamassa.

- Como membrana impermeabilizante, aplicar como fornecido, sem nenhuma diluição, em um consumo de 0,750 a 1 Kg/m².

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com resinas acrílicas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **BAUTECH**

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.