

# MSET PAV

**MSET PAV** argamassa de reparo para pavimentos asfálticos, pronto para uso de liberação instantânea após a sua aplicação. Este produto não necessita de primer e pode ser aplicado sob condições severas como chuva, calor ou frio intenso. Atende as especificações da IATA.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Produto pronto para uso, basta aplicar;
- Dispensa preparo do substrato;
- Não necessita de compactação;
- Aplicado sem uso do primers ou adesivos;
- Utilizado em qualquer clima (CHUVA OU SOL) em qualquer temperatura;
- Liberação imediata.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Pavimentos rodoviários e em aeroportos nas pistas de pouso, manobras e vias de serviço;
- Pátios e áreas de manobras de carretas em áreas industriais;
- Garagens sujeitas ao alto tráfego de veículos ou caminhões;
- Pavimento em geral.

## PROPRIEDADES MSET PAV

Embalagem	27,2 kg
Cor	Preta
Densidade	2.050 kg/ m <sup>3</sup>
Rendimento	21 kg/ cm espessuras / m <sup>2</sup>
Resistência Mecânicas Compressão	25 MPa

## LIMITAÇÕES

- Não adicione asfalto, agregado, cimento, água ou qualquer outro tipo de produto.

## PREPARO DO SUBSTRATO

- Não há necessidade de limpeza e preparo do substrato.

## APLICAÇÃO DO MSET PAV

- O **MSET PAV** é um produto de fácil aplicação e não exige mão-de-obra especializada;
- Basta abrir a embalagem, lançar o produto sobre o reparo e compactar;

- Nos casos em que a profundidade seja superior a 50 mm, deve-se compactar em duas fases ou em camadas de 35 mm. Sempre compactando as camadas antes de aplicar a posterior;
- A compactação poderá ser realizada com auxílio de um soquete ou com os veículos que estão circulando pela área reparada;
- A liberação do tráfego ocorre imediatamente após o reparo executado.

## PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com produtos de base asfáltica;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **BAUTECH**.

## GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

## TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a 15° a 30°C.