

MSET CURE

MSET CURE é um agente de cura química à base de copolímero estireno butadieno (SBR) para argamassa e concretos, protegendo-os contra a perda excessiva de água causada por vento, alta temperatura ambiente ou calor de hidratação; com isso, dificulta ou elimina a incidência de fissuramento superficial por retração hidráulica. Aplicado com pulverizador de baixa pressão.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Protege o concreto recém aplicado contra perda de água excessiva devido ao vento, alta temperatura ambiente e calor de hidratação;
- Assegura que a cura seja total e perfeita sem aparecimento de fissuras de retração;
- Agiliza a mão-de-obra, pois não há necessidade de remover a película do MSET CURE aplicada.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Recomendado para todos os tipos de concretagem;
- Pequenas ou grande áreas executadas em campo aberto;
- Pisos de concreto em rodovias, aeroporto, barragens, revestimentos de canais, etc.

PROPRIEDADES MSET CURE

Densidade	1,03 gramas/cm ³
Rendimento - Embagem de 20 Litros	80 m ² **
Aparência	Líquido leitoso
PH	7,0 a 8,0
Teor de Sólidos (%)	15
Viscosidade (Ford 4 – 25°C)	16 segundos
Embalagens padrão	20 L / 200 L

** O rendimento dependerá da porosidade superficial do concreto.

LIMITAÇÕES

- Não possui característica impermeabilizante.

PREPARO DO SUBSTRATO

- A superfície a ser aplicada deve estar livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção;

PREPARO DO MSET CURE

- O MSET CURE vem pronto para uso basta abrir a embalagem e aplicar, não deve ser diluído.

APLICAÇÃO DO MSET CURE

- Adicionar o MSET CURE em um pulverizador de baixa pressão;
- Para se obter uma película contínua e perfeito cobrimento, recomenda-se dirigir os jatos sobre a superfície em sentidos cruzados de forma a sobrepor camadas;
- A cor branca do produto auxilia uma verificação visual se toda a área foi tratada;
- O desaparecimento da cor branca após cura é natural, não significa que o produto deixou de proteger a superfície;
- Não há necessidade de remover o produto.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias e resinas SBR;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico;

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.