

# MSET PLASTIFICANTE 610

**MSET PLASTIFICANTE 610** é um aditivo plastificante líquido, pronto para uso. Quando diluído na água de amassamento do concreto, proporciona maior plasticidade e redução de água, é compatível com todos os tipos de cimento.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Reduz o desgaste das formas e moldes pela melhor lubrificação da massa ;
- Melhora o acabamento e o deslizamento na desforma;
- Aumenta a resistência dos blocos de concreto;
- Reduz fissuras;
- Reduz a permeabilidade;
- Possibilita redução dos custos de produção.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Fabricação de pré moldados;
- Fabricação de blocos;
- Concreto estruturais de alta plasticidade virados em obras.

## PROPRIEDADES MSET PLASTIFICANTE 610

Embalagem	<b>200 litros e balde 18 litros</b>
Cor	Líquido marrom
Densidade [g/cm <sup>3</sup> ]	1,01 + / - 0,03
pH	7,2 a 7,7
Sólidos [%]	17 a 20

## LIMITAÇÕES

- Recomenda-se testes de dosagens do aditivo no concreto para melhor a adequação das características do concreto à aplicação que se destina.

## APLICAÇÃO DO MSET PLASTIFICANTE 610

- As dosagens usuais do **MSET 610** estão situadas entre **(100 ml a 300 ml para cada 100 kg de cimento)**. O **MSET PLASTIFICANTE 610** deverá ser adicionado junto com a água de amassamento do concreto.

## PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;  
Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;  
Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;  
Manter fora do alcance das crianças e animais;  
É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;  
Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;  
Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;  
Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.  
Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **BAUTECH**.

## GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

## TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.