

MSET PLASTIFICANTE 610

MSET PLASTIFICANTE 610 é um aditivo plastificante líquido, pronto para uso. Quando diluído na água de amassamento do concreto, proporciona maior plasticidade e redução de água, é compatível com todos os tipos de cimento. Produto específico para massas e concretos secos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Reduz o desgaste das formas e moldes pela melhor lubrificação da massa ;
- Melhora o acabamento e o deslizamento na desforma;
- Aumenta a resistência dos blocos de concreto, devido a redução de água;
- Reduz fissuras;
- Reduz a permeabilidade;
- Possibilita redução dos custos de produção.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Fabricação de pré moldados;
- Fabricação de blocos.

PROPRIEDADES MSET PLASTIFICANTE 610

Embalagem	200 litros e balde 18 litros
Aspecto	Líquido/espuma amarelado
Densidade (g/cm ³)	1,01 + / - 0,03
pH	7,2 a 7,7
Sólidos (%)	17 a 20

LIMITAÇÕES

- Recomenda-se testes de dosagens do aditivo no concreto para melhor a adequação das características do concreto à aplicação que se destina.

APLICAÇÃO DO MSET PLASTIFICANTE 610

- As dosagens usuais do **MSET 610** estão situadas entre **(50 ml a 200 ml para cada 100 kg de**

cimento). O **MSET PLASTIFICANTE 610** deverá ser adicionado junto com a água de amassamento do concreto.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **BAUTECH**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.