

MSET CAL

MSET CAL é um aditivo líquido plastificante e incorporador de ar para argamassas de assentamento, rebocos e concretos. Substitui completamente o uso de cal nas argamassas, não alterando as propriedades químicas e mecânicas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Substitui completamente o uso de cal nas argamassas;
- Melhora a trabalhabilidade;
- Evita formação de fissuras;
- Aumenta o rendimento, conseqüentemente reduz custos;
- Não altera as propriedades químicas e mecânicas das argamassas.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Como ligante e agente plastificante para argamassas e rebocos;
- Aditivo para reduzir fissuras em argamassas de revestimento ;
- Aumento do rendimento e em consequência, reduz os custos da obra.

PROPRIEDADES MSET CAL

Densidade	1,01 g/cm ³
Consumo - por saco de cimento de 50 Kg	100 mL
Aparência	Líquido vermelho
pH	6,0 +/- 0,3
Sólidos [%]	10,5 +/- 0,5
Viscosidade (Ford 4 - 25°C)	11 segundos
Embalagem	1 L / 3,6 L / 18 L / 200 L

LIMITAÇÕES

- Dosagens acima da recomendada, podem afetar a resistência final do produto em que foi utilizado;
- Não pode ser usado em conjunto com a CAL HIDRATADA.

APLICAÇÃO DO MSET CAL

- Para cada saco de cimento Portland de 50 Kg, que entrar na composição da argamassa, adicionar 100 mL de **MSET CAL**;
- O **MSET CAL** de ser adicionado sobre a água (limpa) de amassamento, que será utilizada no traço da

argamassa;

- Segue abaixo alguns traços sugestivos:

Traço (sugestivo)	Cimento	Areia
Reboco externos	1	6
Rebocos Internos	1	8
Assentamentos	1	8

OBS: As quantidades sugeridas estão discriminadas em partes quantitativas.

RECOMENDAÇÕES

- Usar areia seca e cimento Portland.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade ;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um medico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico.

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.

GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.